

KAEVUDE REGULEERIMINE



- KAEVUDE REGULEERIMINE
- KAEVUKAANED
- VIHMAVEE RESTKAEVUD
- VÖREPOSTID
(KÄSIPUUPOSTID)
- HOONEÜHENDUSED
(LÄBIVIIGUD)
- LÖÖKAUGUD
(MAHALÖÖDUD NURGAD)
- LÜKANDKAANED



by **VERGU** SPEZIALMÖRTEL & MISCHPUMPEN
TECH

10 Jahre Vergusstechnik

Vergumix REGULAN

Parandusmört

- portland- ja aluminaattsementsideainega
- vähekahanev
- isetihenduv
- 5 minutit hästi voolav
- koormatav 30 minuti pärast
- vastupidav külmumis-sulatussoolade toimele
- vett mitteläbilaskev
kvaliteedi tõstmiseks on lisatud plaste

Segu fraktsioon 0 - 1,2 mm
Massiga täitmise vahekaugus 10 – 80 mm
Vee lisamine 5,0 – 5,5 liitrit iga 25 kg koti kohta

Tardumise algus 5 minuti pärast.
Tardumise lõpp 8 minuti pärast.

Tehnilised andmed

Kasutamistemperatuur 0°C - + 30°C

Kasutusaeg 5 minutit

Voolavus > 70 cm

Paisumine > 0,10%

Survetugevus:

30 min.	> 12 N/mm ²
60 min.	> 19 N/mm ²
24 h	> 30 N/mm ²
28 d	> 50 N/mm ²

Tõmbetugevus paindel:

30 min.	> 4 N/mm ²
60 min.	> 5 N/mm ²
24 h	> 7 N/mm ²
7 d	> 8 N/mm ²
28 d	> 9 N/mm ²

Kasutamine

Kontaktpinnad tuleb põhjalikult puhastada ja kuni küllastumiseni eelniisutada. Nakkumist takistavad ained, nagu tsementtaigen ja seisev vesi, tuleb eemaldada. Pinna nakke-tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm². Teatavatel juhtudel nõutav raketis ei tohi olla imav ning raketis peab olema tihedalt ja tugevasti ankurdatud.

Vergumix REGULAN segatakse 2 minutit ettenähtud veekogusega elektrisegistiga homogeenseks massiks.

Katmata mördipindu peab vähemalt 5 päeva kaitsma tõmbetuulest või päikesekiirgusest tingitud enneaegse kuivamise eest.

Ladustamine

Külmakindlas, kuivas ja päikesekiirte eest kaitstuna originaalpakendis 6 kuud.

Pakend

42 x 25 kg paberkotid iga vahetatava euroaluse kohta.

Vergumix REGULAN PLAST

Kiirmontaazimört

- portland- ja aluminaattsementsideainega
- vähekahanev
- plastiline konsistents
- kelluga paigaldatav, püsiv
- koormatav 90 minuti pärast
- vastupidav külmumis-sulatussoolade toimele
- vett mitteläbilaskev

Segu fraktsioon 0 – 4,0 mm
Paigaldatava kihi paksus 12 – 80 mm
Vee lisamine ca. 4 liitrit iga 25 kg koti kohta

Tardumise algus 20 minuti pärast
Tardumise lõpp 30 minuti pärast

Tehnilised andmed

Kasutamistemperatuur 0°C - +30°C

Segutemperatuur > 10°C

Kasutusaeg 15 minutit

Paisumine > 0,10%

Survetugevus:

90 min.	> 10 N/mm ²
24 h	> 20 N/mm ²
7 d	> 30 N/mm ²
28 d	> 40 N/mm ²

Tõmbetugevus paindel:

90 min.	> 2 N/mm ²
24 h	> 5 N/mm ²
7 d	> 7 N/mm ²
28 d	> 8 N/mm ²

Kasutamine

Kontaktpinnad tuleb põhjalikult puhastada ja kuni küllastumiseni eelniisutada. Nakkumist takistavad ained, nagu tsementtaigen ja seisev vesi, tuleb eemaldada. Pinna nakke-tõmbetugevus peab olema keskmiselt 1,5 N/mm².

Vergumix REGULAN PLAST segatakse 2 minutit ettenähtud veekogusega elektrisegistiga homogeenseks massiks. Katmata mördipindu peab vähemalt 5 päeva kaitsma tõmbetuulest või päikesekiirgusest tingitud enneaegse kuivamise eest.

Ladustamine

Külmakindlas, kuivas ja päikesekiirte eest kaitstuna originaalpakendis 6 kuud.

Pakend

42 x 25 kg paber/polüetüleenkotid iga vahetatava euroaluse kohta.